

POLYBITUME^{MD} 570-05 Mastic d'étanchéité

Propriétés : conforme à la norme CAN/ONGC 37.29

- Couleur	Noir	- Température d'application	Ambiante (épaissit à basse température)
- Matières solides en volume	70% (environ)	- Résistance chimique	Résistant à l'eau, sel, chlorure de calcium et solutions légèrement acides ou alcalines. Ne résiste pas aux huiles, graisses et solvants
- Poids	1,0 kg/L (10 lb/gal) (environ)		Pellicule de 3 mm (1/8 po)
- Pouvoir couvrant	À 3 mm (1/8 po) d'épaisseur 0,3 m ² /L (16 pi ² /gal)	- Perméance à la vapeur d'eau (ASTM E96)	d'épaisseur 2,9 ng/Pa.m ² .s (0,05 perm)
- Temps de séchage	À 50 % H.R. 20°C (68° F)		
Sec au toucher	4 heures environ		

Description

Le **Mastic d'étanchéité Polybitume^{MD} 570-05** de **Bakor** demeure flexible et adhère aux surfaces humides.

Utilisations

Utiliser avec les membranes **LOWSLOPETM** et **BLUESKIN^{MD}** de **Bakor**. Compatible avec le bitume modifié au SBS. Sert à sceller les joints d'extrémité et les solins avec les membranes autoadhésives. Utilisé aussi comme mastic à calfeutrer, bouche-joints ou assise sur la plupart des supports, y compris le béton, la maçonnerie, le bois, le métal, et autres matériaux de composition.

Emballage

Le **Polybitume^{MD} 570-05** de **Bakor** est emballé dans des tubes de 300 ml et 850 ml ainsi que dans des contenants de 10 kg.

Restrictions

Ne pas utiliser là où l'odeur des solvants risque d'altérer les aliments et autres produits sensibles. Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées. Par temps froid, tempérer le produit dans un endroit chauffé pour en faciliter l'application. Ne pas appliquer sur des sols ou trottoirs ouverts à la circulation. Ne pas appliquer en une seule opération sur les joints verticaux de plus de 25 mm (1 po) de largeur. Le solvant qui sert de liant risque de tacher le bois et autres matériaux absorbants.

Préparation de la surface

S'assurer que la surface est propre et exempte de rouille, de graisse, de givre, d'huile et de débris.

Application

NE PAS DILUER. Appliquer au pistolet calfeutreur. Bien lisser de manière à éliminer les bulles d'air et à améliorer l'adhérence aux interfaces.

Pouvoir couvrant

Utilisé comme couche d'assise de 3 mm (1/8 po) d'épaisseur, environ 0,3 m²/L (16 pi²/gal).

Utilisé comme obturateur de joints :

6,35 mm x 6,35 mm (1/4 po x 1/4 po)
24,8 m lin/L (370 pi lin/gal)

12,7 mm x 12,7 mm (1/2 po x 1/2 po)
6,2 m lin/L (92 pi lin/gal)

25,4 mm x 25,4 mm (1 po x 1 po)
1,55 m lin/L (23 pi lin/gal)

Nettoyage

Utiliser des essences minérales. Se laver les mains avec du nettoie-mains sans eau. Prendre les précautions d'usage lors de la manutention de solvants.

Mise en garde

AVERTISSEMENT! LIQUIDE ET VAPEUR INFLAMMABLES. Cause une irritation cutanée. Cause une grave irritation oculaire. Peut causer une irritation des voies respiratoires. Peut causer de la somnolence ou des étourdissements. Tenir loin de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. Ne pas fumer à proximité. S'assurer que les contenants sont bien fermés. Utiliser de l'équipement électrique, de ventilation et d'éclairage à l'épreuve des explosions. N'utiliser que des outils anti-étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Se laver à fond après la manutention du produit. Éviter de respirer les vapeurs, les brouillards et les embruns. N'utiliser qu'à l'extérieur ou dans une zone bien ventilée. Porter des gants protecteurs et des lunettes de protection. **Premiers soins** : en cas d'incendie, utiliser de la mousse antialcool, du dioxyde de carbone (CO₂) ou de la poudre extinctrice. **En cas de contact cutané** : retirer immédiatement tous les vêtements contaminés. Se laver avec beaucoup de savon et d'eau. En cas d'irritation cutanée, obtenir une consultation médicale. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. **En cas de contact oculaire** : se rincer les yeux avec soin à grande eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes le cas échéant, s'il est facile de le faire et continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, obtenir une consultation médicale. **En cas d'inhalation** : amener la victime à l'air frais et veiller à ce qu'elle soit confortable et qu'elle respire aisément. Téléphoner à un CENTRE ANTIPOISON ou à un médecin si la victime ne se sent pas bien.

Consulter la fiche signalétique du produit afin d'obtenir plus de détails.

POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.